

**CEMENTO DE CONTACTO****CARACTERÍSTICAS:**

- Líquido viscoso color ámbar.
- Base: Caucho, Resinas Sintéticas, Solventes.
- Almacenamiento: Este producto debe guardarse en lugar fresco y seco.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

CEMENTO	PESO ESP. gr/cm <sup>3</sup> (1)	SÓLIDOS	VISCOSIDAD	TIEMPO DE ABIERTO
101	0,86	22 - 24%	5000 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM)	20-25 Minutos
SIN TOLUENO	0,79	22 - 24%	5000 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM)	15 Minutos
91	0,83	19 - 21%	4500 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM)	30-35 Minutos
81	0,82	17 - 19%	4000 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM)	40 Minutos
51	0,7	7-9%	14000 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM)	20 Minutos

(1) Determinado a 15° C.

**FORMA DE APLICACIÓN:**

Las superficies a unir, deben estar secas y limpias, libres de polvo, grasas y ceras desmoldantes. Se aplica en ambas caras a unir, con pincel o espátula dentada dejando orear hasta que no queden rastros de solventes (Según tipo de cemento). Este adhesivo produce un pegado inicial perfecto y a medida que pasa el tiempo, comienza a vulcanizar por envejecimiento, produciendo una unión mucho más fuerte que en los primeros días. La cantidad necesaria de adhesivo dependerá de la absorción y propiedades del material a pegar. Para diluir o llevar a viscosidad deseada aplicar Asistente **D10** (diluyente para cemento de contacto).

**RENDIMIENTO:** Es de aproximadamente 250 cc. /m<sup>2</sup> según tipo de superficie a unir y dentado de la espátula.

**CEMENTO DE CONTACTO C81**

Es un adhesivo liviano, de uso general, para pegados que no requieran altas exigencias de resistencia a la tracción y no necesitan soportar condiciones extremas, como alta temperatura, humedad, etc. Se presenta en los siguientes envases: 50 cc, 1/4, 1/2, 1, 4, 18, y 200 Lts.

**CEMENTO DE CONTACTO C91**

Es un adhesivo más liviano que el CEMENTO 101, una satisfactoriamente laminados plásticos decorativos con madera aglomerada, especialmente donde no se requiere resistencia a las altas temperaturas como ser: gabinetes, muebles para oficinas, también se puede utilizar en el pegado de cueros, gomas, alfombras, etc. Se presenta en los siguientes envases: 1, 4, 10, 18 y 200 Lts.



**CEMENTO DE CONTACTO C101**

Es un adhesivo de gran fuerza de agarre. Une satisfactoriamente laminados plásticos decorativos con madera aglomerada, especialmente donde se requiere resistencia a las altas temperaturas como ser: muebles para hornos para cocina, mesadas para cocina, para laboratorio, gabinetes para cocina, muebles para oficinas, también se puede utilizar en pegado de cueros, gomas, chapas metálicas, etc.

Se presenta en los siguientes envases: 50 cc, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 4, 10, 18, y 200 Lts.

**CEMENTO DE CONTACTO SIN TOLUENO**

Es un adhesivo de características similares al Cemento 101. Observar que el tiempo de oreo puede ser unos pocos minutos menos que en el cemento 101 (aprox.4') a mayor temperatura ambiente menor tiempo de abierto. Recomendamos no usar si la temperatura es menor a 8°C.

Se presenta en los siguientes envases: 50 cc, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 4, 10, 18 y 200 Lts.

**CEMENTO DE CONTACTO C51**

Es un adhesivo liviano para uso general en aparado de calzado, marroquinería, tapicería, etc., une satisfactoriamente cueros y suela; también gomas, etc. De base solvente, formulado con cauchos naturales, resinas, reticulantes y estabilizantes.

Se presenta en los siguientes envases: 1, 4, 18 y 200 Lts.



**SEGURIDAD E HIGIENE:** Utilizar el adhesivo en ambientes ventilados. Sus vapores son tóxicos y su inhalación es peligrosa para la salud. Inflamable de primera, mantener lejos del fuego y del calor. No debe apagarse con agua.

**ALMACENAMIENTO:** En recintos ventilados, fresco y seco. Mantener el producto en su envase cerrado.

*Estas indicaciones son hechas en base a experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad y gran cantidad de materiales que existe y a las diferentes formas de aplicación que cada uno puede darle a nuestros productos.*

**FORTEX SRL**

Calle 29 (Ex Pastor Obligado), número 2223, San Martín.

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

[www.fortexadhesivos.com](http://www.fortexadhesivos.com)